

Technisch merkblad
Artikelnummer 2087

WPC-Impregneerolie

Oplosmiddelhoudende olie voor terrassen & schuttingen en andere bouwdelen uit WPC, resysta & bamboe



Oplosmiddel-
houdend



Voor binnen
en buiten



Voor beperkt
maathoudend
geveltimmer-
werk



Voor niet
maathoudende
geveltimmer-
werk



Voor tuinmeu-
belen



Kwasten




Voor gebruik
goed roeren



Droogtijd
overschilder-
baar



Verwerkings-
temperatuur



Verbruik per
laag



Houdbaarheid



Vorstvrij, koel
en droog
opslaan.
Verpakking
goed sluiten

Toepassing

- Binnen en buiten
- Hout-kunststof-materialen
- WPC (Wood-Plastic-Composite), resysta en bamboe
- Terrassen, schuttingen, tuinmeubelen en andere bouwdelen

Producteigenschappen

- Waterafstotend
- Olie-, vet- en vuilafstotend
- Eenvoudige verwerking
- Kleurloos: voor kleuopfrissing
- Bruin & grijs: voor langdurige kleurintensivering van de oorspronkelijke kleur
- Nabehandeling zonder te schuren

Ondergrond

Eisen

Materiaal voor de behandeling van reeds verweerde oppervlakken.

Technische gegevens

Dichtheid (20°C): ca. 0,80 gr/cm²
Vlampunt: ca. 63°C

De genoemde waarden hebben betrekking op de typische producteigenschappen en mogen niet als bindende productspecificaties worden gezien.

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond moet droog, stof-, vuil, vet- en wasvrij zijn. WPC naar behoefte met Buitenhout Ontgrizzer reinigen. Algen met Algenverwijderaar verwijderen. Bamboe met Algenverwijderaar voorbehandelen.

Verwerking

Verwerkingscondities

Object-, omgevings- en materiaalttemperatuur: +5°C tot +30°C.

Kwasten

Het materiaal goed oproeren.

Het materiaal met verfkwest, blokkwast of doek (katoen) aanbrengen. Niet opgenomen materiaal met een droge kwast of doek na max. 30 minuten afnemen.

Na 4 – 6 uur het oppervlak beoordelen en afhankelijk van het resultaat eventueel een tweede laag aanbrengen. Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur met de ondergrond testen.

Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

Verwerkingsopmerking

Na verloop van tijd zal door weersinvloeden de werking van WPC-Impregneerolie gelijkmatig afnemen. Nabehandeling met WPC-Impregneerolie kan zonder schuren. Minimaal eenmaal per jaar is een nabehdeling noodzakelijk.

Mogelijke systeemproducten

- Buitenhout Ontgrijzer (art.nr. 2641)
- Algenverwijderaer (art.nr. 89673)

Opmerking

Droging

Overschilderbaar: ca. 4 – 6 uur

Verdunning

Gebruiksklaar

Praktijkgegevens bij 20°C en 65% luchtvochtigheid.

Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid kunnen de droging vertragen.

Verbruik

Afhankelijk van de opname van de ondergrond ca. 50 ml/m² per laag.

Gereedschap / reiniging

Verfkwast, blokkwast, doeken (katoen).

Gereedschap direct na gebruik met Verdunning V101 of Gereedschapsreiniger reinigen.

Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Verontreinigd textiel kan leiden tot zelfontbranding, daarom deze in water dompelen en in een vuurvaste afvalcontainer onder water verzamelen en afvoeren.

Verpakking / kleuren

Verpakking
0,75 ltr en 2,5 ltr blikken

Kleuren

Kleurloos (art.nr. 2087)
Bruin (aet.nr. 2088)
Grijs (art.nr. 2089)

Opslag / Houdbaarheid

In de gesloten, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 5 jaar.

Veiligheid, ecologie en afval

Deze informatie vindt u in onze

nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Gevarenaanduiding conform verordening (EC) nr. 1272/2008

WGK: 1
ADR: -/-

Giscode: M-KH 02

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merksblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren namelijk uitsluitend volgens deze voorwaarden.